

YEPROFINO

(Yeso de construcción C6.)



DESCRIPCIÓN:

Tiene una trabajabilidad aproximada de dos horas, según las condiciones de amasado. Buen deslizamiento, no repela sobre superficie quedando esta muy fina y brillante.

Los tiempos de utilización pueden variar en función de diferentes factores: relación de amasado, tiempo de batido, temperatura y pH del agua.

Tiempo de trabajo: de 3-4 h.

Relación a/y recomendada: 0.7-0.9

NORMATIVA:

Yeso de terminación YE/T, elaborado según norma UNE-102010-86.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| ⇒ Peso del saco. | 17 Kg ± 5 %. |
| ⇒ Índice de Pureza. | > 50 %. |
| ⇒ Tiempos de principio de Fraguado. | ≥ 20 min. |
| ⇒ Resistencia a flexión. | ≥ 1 N/mm ² . |
| ⇒ Relación a compresión | ≥ 2 N/mm ² . |

YESOS GUILLÉN

Avenida de Alicante nº 73
CP- 30007, (MURCIA) ESPAÑA
Telf: 968 23 43 25 Fax 968 24 27 55

web: www.yesosguillen.com
e-mail: info@yesosguillen.com